

Capatect-Kellerdämmplatte-PUR 011

Wärmedämmplatten aus einem alukaschierten Polyurethan-Kern mit beidseitig aufkaschierten EPS-Platten zur unterseitigen Dämmung von Decken im Innenbereich

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Dämmplatten zum unterseitigen Ankleben an Kellerdecken. Zur Verbesserung des Wärmeschutzes bei unzureichend gedämmten Kellerdecken.

Eigenschaften

- Durch Stufenfalz im Verband oder mit Kreuzfuge verlegbar
- Formstabil
- Leichte Verarbeitung
- Beidseitig diffusionsdichte Alufolie zwischen dem PUR-Kern und den EPS-Lagen auf Klebe- und Sichtseite
- Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

Farbtöne

- **Klebeseite:**
Grau-Weiß gesprenkelt
- **Sichtseite:**
Weiß

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt.
Längere ungeschützte UV-Einwirkungen auf die Platte sind zu vermeiden.



Technische Daten

Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit der Schichten nach DIN 4108-4:

- Klebeseite - EPS Dämmstoff: $\lambda = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Kern - Polyurethan: $\lambda = 0,023 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Sichtseite - EPS Dämmstoff: $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Bemessungswerte der Mehrschicht-Dämmplatte gesamt:

Dicke in mm	R-Wert	Wärmeleitzahl
40	1,468 m ² K/W	0,027 W/(m·K)
50	1,903 m ² K/W	0,026 W/(m·K)
60	2,337 m ² K/W	0,026 W/(m·K)
70	2,772 m ² K/W	0,025 W/(m·K)
80	3,207 m ² K/W	0,025 W/(m·K)
90	3,642 m ² K/W	0,025 W/(m·K)
100	4,077 m ² K/W	0,025 W/(m·K)
120	4,946 m ² K/W	0,024 W/(m·K)
140	5,816 m ² K/W	0,024 W/(m·K)
160	6,685 m ² K/W	0,024 W/(m·K)

■ Material:

CE-Schlüssel:

- EPS EN 13163-T2-L2-W1-S2-P3-BS150-TR100-DS(N)2-DS(70,-)2-SS50-GM1000-MU70-WL(P)0,2
- PUR EN 13165-T2-CS(10\Y)100-DS(TH)3-TR40

■ Anwendungsgebiet:

DI (Innendämmung der Decke) nach DIN 4108-10

■ Rohdichte:

ca. 22–32 kg/m³

■ Brandverhalten:

Klasse E nach DIN EN 13501-1

■ Dicke:

Gesamtplattendicke: 40 - 160 mm
Die Dicke der aufkaschierten EPS-Platten auf der Kleber- und Sichtseite beträgt jeweils 10 mm.

■ Abmaße:

620 x 995 mm, Flächendeckmaß 605 x 980 mm / 0,59 m²

■ Kantenausbildung:

Stufenfalz, mittig angeordnet
Sichtseite: Fase (7x7 mm / 45 Grad)

■ Wasserdampfdurchlässigkeit (s_d-Wert):

s_d-Wert > 1500 m

■ Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:

> 40 kPa

Produkt-Nr.

Produkt-Nr.	Dicke mm	Verpackung Stück/Verpackung	Nutzfläche m ² /Verpackung
011/04	40*	12	7,08
011/05	50*	10	5,90
011/06	60*	8	4,73
011/07	70*	7	4,13
011/08	80*	6	3,54
011/09	90*	5	2,95
011/10	100*	5	2,95
011/12	120*	4	2,36
011/14	140*	3	1,77
011/16	160*	3	1,77

Sonderdicken auf Anfrage

* Keine Lagerware

Hinweis

Die Datenblätter und technischen Informationen der bei der Verarbeitung einzusetzenden Produkte sind zu beachten.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Beton, mineralische Untergründe, Altputze sowie Altanstriche oder -beschichtungen.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss fest, trocken, fett- und staubfrei sein und ggf. eine ausreichende Tragfähigkeit für den Einsatz von Dübeln besitzen. Verunreinigungen und trennend wirkende Substanzen (z.B. Schalöl) sowie vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen. Schadhafte, blätternde Anstriche und Strukturputze sind weitmöglichst zu entfernen. Putzhohlstellen sind abzuschlagen und flächenbündig beizuputzen. Stark saugende, sandende oder mehrende Oberflächen sind gründlichst bis zur festen Substanz zu reinigen und zu grundieren. Die Verträglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Material ist sachkundig zu prüfen.
Verbrauch	Ca. 1,7 Platten/m²
Verarbeitung	Verklebung der Dämmplatten im Deckenbereich nur mit schnell abbindenden Klebertypen, wie Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M, Capatect Dämmkleber 185 sowie Disbomulti 209. Deckenfläche in ein gleichmäßiges Raster einteilen, um seitlich gleiche Zuschnittbreiten zu erhalten. Durch den allseitig umlaufenden Stufenfalz lassen sich die Platten mit schiebender Bewegung und leichtem Druck Falz in Falz, wahlweise im Verband mit versetzten Stößen oder mit Kreuzfugen, verlegen. Dämmplatten dicht stoßen. Stoß- und Lagerfugen der Platten klebefrei belassen. Wulst-Punkt-Methode Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte. ■ Klebekontaktfläche $\geq 40\%$ Vollflächige Verklebung Bei sehr ebenen Untergründen ist ein Klebeauftrag mit einer 10x10 mm Zahnkelle auf die Plattenrückseite möglich. Für die zusätzliche mechanische Befestigung von Deckendämmungen im Innenbereich sind pro Platte 2 Dübel in der Fläche zu setzen. Geeignete Dübel: Bauaufsichtlich zugelassene Capatect Deckendämmschraube DDS-Z 618 in Verbindung mit dem Capatect Deckendämmstoffteller DDT 618/01. Eine zusätzliche mechanische Befestigung ist gemäß der Muster-Verwaltungsvorschrift der Technischen Baubestimmungen (Abschnitt D 2.2.2.22) bei einem Gewicht $\geq 15 \text{ kg/m}^2$ erforderlich. Geeignete Dübel: siehe oben.
Beschichtung	Die porenstrukturierte, weiße Plattenoberfläche kann mit geeigneten Dispersionsfarben beschichtet werden.

Hinweise

Entsorgung	Bitte Sicherheitstechnisches Merkblatt beachten. Nicht in Verbindung mit aromatischen Lösemitteln bringen. Abfälle sind durch sorgsamen Zuschnitt und Weiterverwendung zu vermeiden. Dennoch anfallende geringe Materialreste nach EAK 170604 (Dämmmaterial) entsorgen. Hinweise zum Recycling von Materialzuschnitten ohne Kleber- und Spachtelanhaftungen können bei den Industrie- und Handelskammern (IHK) eingeholt werden.
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de