

PUFAS Außen- und Klebepachtel

Witterungsbeständige, kunstharzverstärkte Zementspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich: *PUFAS Außen- und Klebepachtel* eignet sich zum Ausbessern, Glätten und Beschichten von mineralischen Untergründen - wie z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel usw. - sowie zum Verlegen von keramischen Fliesen. Die gespachtelten Flächen sind leicht abzuglätten und filzbar. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Dispersionsfarbenanstrichen.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Portlandzement, Quarzsand, Calciumcarbonat, Polyvinylacetatpulver, Celluloseether und Hilfsmittel
Schüttgewicht:	ca. 1,30 g/cm ³
pH-Wert:	12
Ansatzverhältnis:	2,3 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 300 ml Wasser)
Verbrauch:	1,2 kg Pulver für 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
Verarbeitungszeit:	4 - 5 Stunden

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl usw.) sein. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Sehr glatten Beton sowie stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* oder *LH* grundieren.

Verarbeitung: Kaltes, klares Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und *PUFAS Außen- und Klebepachtel* einstreuen. Kräftig umrühren, so daß ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Die angerührte Spachtelmasse kann bis zu 4 Stunden verarbeitet werden. Unebenheiten können vor dem vollständigen Erhärten feucht geglättet oder abgefilzt werden. Nachfolgearbeiten (Anstriche, Verklebungen, Bohrungen usw.) erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementgebundener Untergründe sind unbedingt zu beachten (z.B. mit *OLAFIRN* flutieren).

Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:



GEFAHR

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Enthält Portlandzement

GISBAU - GISCODE für zementhaltige Produkte: ZP1

Chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Durch die Verwendung von Zement in unserer Rezeptur, der bereits durch den Einsatz von chromatarmen Rohstoffen bei seiner Herstellung weniger als 2ppm (0,0002%) lösliches Chrom VI enthält, entfällt auf unseren Verpackungen das durch die REACh-Verordnung 1907/2006/EG, Anhang XVII, 47., geforderte Ablaufdatum.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de

Lagerung: Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.: 35

Gebindegrößen:

Faltschachtel	à 1 kg
Papiertüte	à 5 kg
Papiersack	à 25 kg

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.