

Kelterlack

Innen Spiritus-Qualität

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Pigmentierter Spirituslack
Anwendungsbereich:	Zum Lackieren von Holz- und Metallteilen in Winzerbetrieben. Nicht für Innenanstriche von Gärbehälter geeignet.
Produkteigenschaften:	Geschmacks- und geruchsneutral, wein- und obstsäurebeständig, schnelltrocknend.
Farbtöne:	Weiß
Packungsgrößen:	750 ml

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Naturharz
Pigmentbasis:	Titandioxid
Dichte:	Ca. 1,420 g/cm ³
Glanzgrad:	Glänzend
Abtönfarben:	Nicht abtönen
Viskosität:	Ca. 50 sec. DIN 4 mm
Verdünnungsmittel:	Nur mit Spiritus (96%ig) verdünnen
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 5 °C, höchstens + 25 °C für Objekt und Umluft
Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken: nach ca. 20 – 30 Minuten Durchgetrocknet: über Nacht
Ergiebigkeit:	Ca. 8 – 10 m ² /l

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein.
Rohes Holz mit stark verdünntem Kelterlack vorgrundieren.
Eisen entrostet und gut reinigen. Auf Rostprimer sollte bei Geräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, verzichtet werden.
Intakte Altanstriche reinigen und ggf. anschleifen.
Schadhafte und blätternde Altanstriche restlos entfernen.

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.

Anwendung: Kelterlack ist streichfertig eingestellt. Für große Flächen kann man jedoch bis zu 10 % Spiritus zusetzen.
Je nach Untergrund ein- bis zweimal lackieren.

Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.

Auftragsarten: Streichen: Zum Streichen Pinsel mit Naturborsten einsetzen.
Rollen: Zum Rollen kurzflorigen Roller verwenden.

Reinigung der Werkzeuge: Mit Spiritus

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei; Anbruchgebände gut verschließen und stülpen.
Lagerfähigkeit: ca. 11 Monate

VOC-Wert: Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28**

**Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12**