

Anwendungsbereich:

pamamur Super-Faserspachtel eignet sich hervorragend zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten sowie zum Verkleben und Ausfügen von Gipskarton-, Gipsfaser- und Trockenbauplatten.

Spannungsfrei montierte Trockenbauplatten können mit *pamamur Super-Faserspachtel* ohne Bewehrungsstreifen (Gaze) verspachtelt werden. Die Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller sind zu beachten. *pamamur Super-Faserspachtel* ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. ä. *pamamur Super-Faserspachtel* ist bis auf Null ausziehbar und erhärtet gleichmäßig in allen Schichtstärken, ohne einzusinken oder Risse zu bilden. Mit *pamamur Super-Faserspachtel* erhält man optimale Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.

Mit *pamamur Super-Faserspachtel* können Oberflächen nach der Richtlinie Q1 bis Q4 hergestellt werden.

Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründe.

Technische Daten:

<i>Rohstoffbasis:</i>	Naturgips, Kunstharz, Methylcellulose
<i>Schüttgewicht:</i>	ca. 0,83 g/cm ³
<i>pH-Wert:</i>	7 - 8
<i>Ansatzverhältnis:</i>	1,8 - 2,2 Volumenteile Pulver auf 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 600 ml Wasser)
<i>Verbrauch:</i>	1 kg Pulver für 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
<i>Verarbeitungszeit:</i>	ca. 45 Min. bei 20° Celsius
<i>Brandverhalten:</i>	A1 nach DIN EN 13963
<i>Biegezugfestigkeit:</i>	387 N nach DIN EN 13963-4B CE-konform gemäß DIN EN 13963-4B

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit *PAMALUX Tapetenlöser* entfernen. Losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *PAMALUX Universaltiefgrund LF* vorbehandeln.

Verarbeitung: Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und *pamamur Super-Faserspachtel* einstreuen. Kräftig durchrühren, so dass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz als für vollflächige Spachtelungen verwenden. Nach einer Reifezeit von 2 - 3 Minuten kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden. Auch eine maschinelle Verarbeitung ist möglich.

Kleine Unebenheiten können vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwammbrett beseitigt werden. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit *PAMALUX Universaltiefgrund LF* zu grundieren.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Gebindegrößen:

Papiertüte	à 5 kg
Papiersack	à 25 kg

Verarbeitung - Zusatz:

Maschinelle Verarbeitung:

Angaben für Ritmo POWERCOAT:

Motorleistung:	1,5 kW
Drehzahl:	575 U/min
Stromaufnahme:	2,5 a
Wassereinstellung:	85 l/h
Mörtelleistung:	3 l/min
Mörteldruck:	7 bar
Schlauchdurchmesser:	½ Zoll
Spritzdüse:	4,5 mm

Angaben Ritmo plus M:

Materialschlauch:	Rondo 25mm ; 15 m
Mörteldruck:	ca. 10bar
Spritzgerät:	Feinputzgerät mit 10mm Düse
Wassermenge:	ca. 230l/h
Drehzahl/Podi:	Stufe 5
Stromaufnahme:	3,7A
Luft :	DT 4.8
Nachmischer:	Statischer Nachmischer 25mm