

## Betonkontakt

Haftbrücke für glatte Betonuntergründe



<b>Beschreibung</b>	Haftbrücke für glatte Betonuntergründe	
<b>Eigenschaften</b>	Haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, hoch alkalibeständig	
<b>Anwendung</b>	Haftbrücke auf glatten Wand- und Deckenflächen, Betonflächen, Holzspanplatten im Fertighausbereich, Gipskartonplatten, Keramikplatten etc. Als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550 zu verwenden. Kritische Untergründe müssen auf Eignung geprüft werden. Dazu Probefläche anlegen. Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.	
<b>Verbrauch</b>	ca. 0,25-0,3 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Technische Daten</b>	Art Konsistenz Bindemittel Dichte	Feinraue Grundierung Flüssig Modifizierte Polymerdispersion ca. 1,4 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren und mit max. 20 % Wasser verdünnen. Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.</p>	
<b>Oberflächenbeschichtung</b>	Gips- und Gips-Kalk-Putze	
<b>Lieferform</b>	22 kg/Eimer (24 Eimer/Palette) 4 kg/Eimer (80 Eimer/Palette)	
<b>Lagerung</b>	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	
<b>Hinweis</b>	Augen und Haut schützen. Giscode: M-GPO1	
<b>Beratungsservice</b>	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.	
<b>Optik</b>	Feinrau	
<b>Farbton</b>	Rot	
<b>Optionen</b>	-	

## Betonkontakt

### Haftbrücke für glatte Betonuntergründe

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

#### **HUMA FARBEN GmbH**

Ziegelfeldstraße 66 D-73563 Mögglingen

Fon +49.(0)7174.89899-0

Fax +49.(0)7174.89899-18

[www.huma-farben.de](http://www.huma-farben.de) [info@huma-farben.de](mailto:info@huma-farben.de)