

pamaVENTI 3in1

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Wetterbeständiger, seidenglänzender Kunstharzlack für Erst- und Renovierungsanstriche auf Holz und Holzfenstern (Eintopf-System).
Eigenschaften	Hoch wetterbeständig und strapazierfähig • hohes Deckvermögen • gute Kantenabdeckung • leichte Beschneidbarkeit • feuchtigkeitsregulierend • schnell trocknend.
Materialbasis	Aromatenfreier Alkydharzvorlack
Verpackung/Gebindegrößen	2,5 Ltr. und 750 ml
Farbtöne	Weiß, Basis Weiß und Basis Transparent
Glanzgrad	Seidenglänzend
Lagerung	2 Jahre kühl und trocken, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Holzbauteile, grundiertes Metall sowie tragfähige Altanstriche.
Untergrundvorbereitung	Untergründe müssen trocken, sauber, tragfähig und frei von Rost, Fett, Öl und haftungsmindernden Verschmutzungen sein. Tragfähige Altanstriche gründlich anschleifen.
Auftragsverfahren	pamaVENTI 3in1 kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.
Beschichtungsaufbau	
<u>Holz (innen)</u>	
Untergrundvorbereitung:	Anschleifen
Grundierung:	pamaVENTI 3in1
Zwischenbeschichtung:	pamaVENTI 3in1
Schlussbeschichtung:	pamaVENTI 3in1
<u>Holz (außen)</u>	
Untergrundvorbereitung:	Anschleifen
Imprägnierung:	pamaIMPRÄGNIERGRUND AQUA
Grundierung:	pamaVENTI 3in1
Zwischenbeschichtung:	pamaVENTI 3in1
Schlussbeschichtung:	pamaVENTI 3in1

Eisen, Stahl (innen)

Untergrundvorbereitung:
Grundierung:
Zwischenbeschichtung:
Schlussbeschichtung:

entrostet/reinigen
1 x pamaALLGRUND
Fall erforderlich pamaVENTI 3in1
pamaVENTI 3in1

Eisen, Stahl (außen)

Untergrundvorbereitung:
Grundierung:
Zwischenbeschichtung:
Schlussbeschichtung:

entrostet/reinigen
2 x pamaALLGRUND
pamaVENTI 3in1
pamaVENTI 3in1

Aluminium (innen/außen)

Untergrundvorbereitung:
Grundierung:
Zwischenbeschichtung:
Schlussbeschichtung:

Nach BFS Nr. 6
1 x pamaALLGRUND
Falls erforderlich pamaVENTI 3in1
pamaVENTI 3in1

Tragfähige Altanstriche (innen/außen)

Untergrundvorbereitung:
Grundierung:
Zwischenbeschichtung:
Schlussbeschichtung:

Anschleifen/anlaugen
pamaVENTI 3in1
Falls erforderlich pamaVENTI 3in1
pamaVENTI 3in1

Verbrauch

85 – 110 g/m² *

* Anhaltswerte – können je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen.

Verarbeitungsbedingungen

Mindestens 5 °C und ≤ 80 % relative Luftfeuchte

Trocknung/Trockenzeit

(Bei 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden, griffest nach ca. 4–6 Stunden, überstreichbar nach ca. 6–8 Stunden.

Werkzeugreinigung

Reinigung mit Kunstharzverdünnung oder Terpentinersatz.

Stand: Juni 2020