

# GORI 59 2-IN-1

- Wirtschaftliches 2 in 1 Produkt.
- Wasserverdünnbar und schnelltrocknend.
- 2 Anstriche pro Tag.
- Hohe isolierende Wirkung gute Deckkraft.
- Flexible Verarbeitung: streichen, rollen und spritzen.
- Geprüft nach EN 71, Teil 3. Sicherheit von Spielzeug nach Trocknung des Anstriches.

#### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	GORI 59 2-IN-1
-----	--------------------	----------------

1.2 Hersteller PPG Coatings Deutschland GmbH.

1.3 Produktart Deckendes, mattes, wasserbasiertes, wirtschaftliches

Ein-Topf-System in Weiss.

1.4 Anwendung Innen. Für wirtschaftliche, deckende Erst – und

Renovierungsbeschichtungen auf Holzdecken im Innenbereich, z.B. Kassettendecken, OSB-und Spanplatten, Nut-,Feder oder Paneelbretter. Nicht für

die Behandlung von Bodenflächen geeignet.

1.5 Produktwirkung Gute Deckkraft bei hoher Isolierwirkung. Bereits nach

ca. 5 Stunden überstreichbar. Matte Endbeschichtung

im Innenbereich für Deckenflächen aus Holz.

Isolierwirkung: Optimale Isoliereigenschaften gegen verfärbende Holzinhaltsstoffe (z. B. auf Red-Cedar, Hemlock, Eiche, Robinie etc.) und Nikotinflecken, entwickeln sich bei zweimaligem Materialauftrag und Trocknung über Nacht. Ausreichende Schichtdicke beachten. Wasserbeizen und Furnierleime können Inhaltsstoffe in Form von Farbstoffen enthalten, die mit einem wasserbasierten Produkt wie GORI 59 2-IN-1

nicht isoliert werden können.

Nicht im Nassbereich einsetzbar. Der Anstrich ist nicht scheuerbeständig und kann mit nassen Lappen abgelöst werden. GORI 59 2-IN-1 Anstrich vor Nässe schützen.

1.6 Farbton Weiß.

(D) PPG Coatings Deutschland GmbH Feldstr. 5 A - D - 44867 Bochum - Germany Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.gori.de Farbton vor der Verarbeitung prüfen. Spätere



# GORI 59 2-IN-1

Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

1.7 Lieferform Gebrauchsfertig.

1.8 Verpackung 0,75, 2,5 und 5,0 Liter.

1.9 Prüfzeichen Geprüft nach EN 71, Teil 3. Sicherheit von Spielzeug

nach Trocknung des Anstriches.

#### 2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

2.1 Bindemittel Kationische Dispersion

2.2 Pigmente Titandioxid.

#### 3. Technische Daten

3.1 Dichte Ca. 1,46 g/cm<sup>3</sup>

3.2 Viskosität Leicht thixotrop

3.3 Glanzgrad Matt.

3.4 Geruch Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.

3.5 Verbrauch Ca. 120 ml/m<sup>2</sup>. 1 Liter reicht für ca. 8 m<sup>2</sup>.Genauen

Verbrauch durch Probeanstrich ermitteln.

3.6 Trocknungszeit Staubtrocken nach ca. 1 Stunde; überstreichbar nach

ca. 5 Stunden (23°C/60% rel. Luftfeuchte). Untergrund – und Umgebungstemperatur dürfen + 7°C nicht unter –

und 30°C nicht überschreiten. Bei niedrigen

Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Falls Anstrichschichten zu lange nass bleiben, besteht die Gefahr, dass noch verfärbende Stoffe aus dem Untergrund ziehen. Ausdunstendes Wasser durch gute Be – und Entlüftung aus dem Raum

**(D) PPG Coatings Deutschland GmbH**Feldstr. 5 A - D - 44867 Bochum - Germany
Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.gori.de



# GORI 59 2-IN-1

ableiten. Probeanstrich durchführen.

3.7 Nassbeständigkeit Muss vor Nässe (Abwaschgefahr) geschützt werden.

3.8 Verdünnung Unverdünnt verwenden. Bei Bedarf (z.B. Spritzen) mit

max. 10 % Wasser. Erhöhte Wasserzugabe reduziert

die Isolierwirkung und die Deckfähigkeit.

3.9 Lagerfähigkeit In nicht angebrochenen Gebinden > 3 Jahre haltbar.

Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken

und frostfrei lagern und transportieren.

#### 4. Untergrund

4.1 Untergrundart

Rohe und behandelte Hölzer, z.B. Red Cedar, Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Hemlock, Eiche, Robinie etc.

4.2 Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, neutral, tragfähig, fett- und wachsfrei sein.

4.3 Vorbehandlung

Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern (siehe BFS-Merkblätter Nr. 18). Schmutz, Algen, Schimmel, lose Anstrichteile sowie alkalische Mörtel- und Putzreste entfernen. Stark beschädigte Oberflächen bis zum gesunden Holz gut matt schleifen. Tragfähige Altanstriche reinigen und anschleifen.

Eisenmetall, z.B. wie Nägel und Schrauben mit

Rostschutzgrund vorbehandeln.

4.4 Holzfeuchtigkeit

Maßhaltige Bauteile: 13 % +/- 2%.

Begrenzt und nicht maßhaltige Bauteile: max. 18 %

#### 5. Verarbeitung

5.1 Auftragsverfahren

Streichen, Rollen oder Spritzen.

**Temp Spray** 

Temperatur: ca. 40°C

**(D) PPG Coatings Deutschland GmbH**Feldstr. 5 A - D - 44867 Bochum - Germany
Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.gori.de

# GORI® Professional

### Technisches Merkblatt-03/2022

# GORI 59 2-IN-1

Druck: 50 - 100 bar

Düse: z. B. 410 (40° Spritzwinkel – 0,010 inch-0,25 mm

Airless:

Druck ca. 140 bar

Düsengröße: ca. 0,30 mm – 0,012 inch.

Düsenmarkierung: z.B. 412

Aircoat:

Druck 80- 100 bar, Luft: 1 − 1,5 bar

Düsengröße: ca. 0,30 mm – ca. 0,012 inch.

Düsenmarkierung: z.B. 412

5.2 Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht bei Temperaturen

unter +7°C bzw. über 30°C und/oder relativer

Luftfeuchtigkeit > 80% verarbeiten. Um

Farbtongleichheit zu gewährleisten nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten.

5.3 Erstbeschichtung

Rohes Holz, grobporige Holzoberflächen, z.B. Span –

oder OSB-Platten,

2 – 3 x mit GORI 59 2-IN-1.

Andere Holzarten, 2 x mit GORI 59 2-IN-1.

Bei hartnäckigen Durchschlagen von

Holzinhaltsstoffen:

2 x GORI 59 2-IN-1 unverdünnt.

Eine Mindesttrockenschichtdicke von 50 μm (ca. 200 ml/m²) Nassauftragsmenge) muss gewährleistet sein.

#### **Hinweis:**

Auf Wunsch kann der Glanzgrad, Farbton oder eine höhere Strapazierfähigkeit durch eine Überschichtung mit GORI oder Sigma Lacken verändert werden.

5.4 Renovierungsbeschichtung

Auf tragfähigen, entsprechend vorbehandelten,

angeschliffenen Altanstrichen (siehe 4.3) sowie je nach

Untergrundzustand: 1-2 x GORI 59 2-IN-1

Bei hartnäckigen Durchschlägen von

Holzinhaltsstoffen: "Siehe Erstbeschichtung"

Hinweis: Endbeschichtete Bauteile regelmäßig

inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern, dadurch

verlängert sich die Haltbarkeit.

Verträglichkeit:

Nicht mit anderen Materialien, Anstrichstoffen, auch nicht mit anderen wasserbasierten Produkten mischen.



# GORI 59 2-IN-1

Achtung: Durch die kationische Absperrwirkung entsteht bei direktem Kontakt zu wasserverdünnbaren Produkten eine Unverträglichkeit.

#### 5.5 Reinigung der Werkzeuge

- Nach Gebrauch sofort und gründlich mit Wasser und Seife
- "Vor"-, "Während" und "Nach" der Spritz-Verarbeitung ist eine intensive Gerätereinigung mit Wasser und z.B. ProGold Allzweckreiniger zwingend erforderlich um Schäden am Gerät sowie Schläuchen, sowie Verstopfungen an Filtern und Düsen zu vermeiden.

Ebenso ist bei einem Materialwechsel das Gerät zu reinigen

- Geräte Reinigung:
- die Restfarbe ins Gebinde zurück füllen
- anschließend das Gerät gründlich mit Wasser durchspülen und dieses entsorgen
- Zwischenreinigung mit z.B. WAGNER easy Clean / GRACO Pump Amor / ProGold Allzweckreiniger (1:4 bis 1:10 verdünnt mit Wasser)
- Abschließend nochmals gründlich mit Wasser durchspülen
- Weiter Reinigungsangaben entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Spritzgeräte-Herstellers

#### 6. Sicherheit / Entsorgung

Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.



# GORI 59 2-IN-1

#### 7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: M-LW 01
Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel
hergestellt oder gelagert werden. Nur in
Originalgebinden aufbewahren. GORI 59 2-IN-1 nicht
mit anderen Dispersionen, Dispersionsfarben oder
Farbtonkonzentraten (z.B. Mixol) mischen. (Koagulation
"Zusammenklumpen" des Materials).

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden BFS-Merkblätter. Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. Gräfstraße 79 D- 60486 Frankfurt am Main www.farbe-bfs.de

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von GORI 59 2-IN-1 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, von GORI 59 2-IN-1 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.