

Sigma Haftgrund



I WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Produktaussage:

Sigma Haftgrund, wasserverdünnbares, unpigmentiertes Grundierkonzentrat für innen und außen. Raumlufthygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- und schadstoffarme Formulierung.

Verwendungszweck:

Zur Untergrundvorbereitung von stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen, für Beschichtungsaufbauten aller Art auf Basis Kunststoffdispersion. Hervorragende Egalisierung und Minderung der Saugfähigkeit sowie Verfestigung von Untergründen. Besonders geeignet für mineralische Putze, fest haftende, leicht verwitterte Altanstriche, Kunstharzputze, Gipskartonplatten etc.

Eigenschaften:

- lösemittel- und weichmacherfrei
- hervorragender Grundiereffekt
- hohe Ergiebigkeit
- umweltfreundlich
- hochkonzentriert
- wasserverdünnbar bis 1:4

Farbtöne:

Farblos

Verpackungsgröße:

10 l und 1 l

II TECHNISCHE DATEN

Dichte:

Ca. 1,02 g/ccm

Verbrauch:

Ca. 50-200 ml/m² je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Exakte Verbrauchsmengen und der Verdünnungsgrad sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeit:

Nach 6 Stunden überstreichbar bezogen auf 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte.

Lagerung:

Kühl und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde.

III VERARBEITUNGSHINWEISE

- Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen. Beiputzstellen mit Mehrfachfluat fluatieren. Mikroorganismenbefall mit Sigma Fungisol behandeln.
- Verarbeitung** Streichen.
- Verarbeitungsbedingungen:** Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur mindestens + 5° C und max. 80 % rel. Luftfeuchte.
- Beschichtungsaufbau:**
- Grundbeschichtung**
Mit Sigma Haftgrund, bis 1 : 4 wasserverdünnt.
- Zwischen- und Schlussbeschichtung:**
Weitere Bearbeitung mit allen Sigma Innenwand- und Fassadenfarben.
- Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
- Hinweise:** Wasserverdünnbare Grundierkonzentrate eignen sich nicht für die Grundierung von mürben, sandenden sowie extrem saugenden Untergründen. Hierfür sind lösemittelhaltige Grundierungen einzusetzen. Sigma Haftgrund ist ein Grundierkonzentrat welches auf die Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes abzustimmen und zu verdünnen ist (bis 1:4 mit Wasser). Die Grundierung darf keinesfalls nach Anwendung und Trocknung einen geschlossenen, speckig-glänzenden Beschichtungsfilm aufweisen. Sigma Haftgrund ist nicht für dichte, geschlossene, nicht saugende oder glasierte Untergründe geeignet. Angrenzende, nicht zu beschichtende Bauteile sind sorgfältig abzudecken und zu schützen. Sollten Spritzer auf Bauteile gelangen die nicht zu beschichten sind, müssen diese sofort mit klarem Wasser und einem Schwamm entfernt werden. Nach der Trocknung ist eine Entfernung nicht mehr möglich.
- Besonders zu beachten:** VOB Teil C, DIN 18363 Abschnitt 2 und 3 sowie die BFS- Merkblätter der in Frage kommenden Arbeitsbereiche.

Technisches Merkblatt

IV SONSTIGE HINWEISE

Entsorgung: Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code: BSW20

Spritznebel nicht einatmen, persönliche Schutzausrüstung beachten!

Produkt enthält Konservierungsmittel.

V Produktdeklaration nach VDL-RL 01

Enthält: Styrolacrylatdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
(Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnr.
+49-234-869-0)

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Textfassung: Januar 2022